



FICHE TECHNIQUE

124385 Film bâtiment 50μ

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment incolore Feuille souple d'étanchéité		/
Composition	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	3m - 6m	± 5%
Longueur		55m	
Surface	EN 1848-2	165m ² 2	± 5%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	40μ	± 5%
Résistance à la déchirure amorcée	EN12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	± 3%
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	± 5%
Allongement à la rupture	EN 112311-1	SL : 150% ST : 250%	± 5%