

FT 124391

FICHE TECHNIQUE

FILM PE RENFORCE

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment incolore Feuille souple d'étanchéité		/
Composition	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	3m x 50	± 5%
Surface	EN 1848-2	150 m ²	± 5%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	80μ	± 5%
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	± 3%
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 18 Mpa ST : 17 Mpa	± 5%
Allongement à la rupture	EN 12311-1	SL : 300% ST : 400%	± 5%

