

3m de large = 124398 Film bâtiment 150μ plié en 2 neutre 3x54m 162m²

4m de large = 124396 Film bâtiment 150μ plié en 4 neutre 4x40,5m 162m²

6m de large = 124397 Film bâtiment 150μ plié en 4 neutre 6x27m 162m²

FICHE TECHNIQUE

Film PE 150μ

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment incolore Feuille souple d'étanchéité		/
Composition	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	2m - 3m - 4m - 6m	± 5%
Surface	EN 1848-2	75 - 150 - 162 m ² 200 - 240 - 330 m ²	± 5%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	150μ	± 5%
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	± 3%
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	± 5%
Allongement à la rupture	EN 12311-1	SL : 200% ST : 300%	± 5%

