

**CHLORURE DE SODIUM SOLAIRE**

**Classe A classe 2 (sel semi-sec)**

**Conforme à la norme européenne: NF EN 16811-1**

**Conforme aux normes françaises : NFP 98 – 180 et NF XP 98-181**

**Granulométrie:**

Sel moyen ..... 0,2 à 5 mm

**Analyse chimique :**

Chlorure de sodium (séché) ..... **98,50 - 99,50 %**  
Sulfates ..... 0,75 - 0,99 %  
Calcium Ca ..... 0,04 - 0,07 %  
Magnésium Mg ..... 0,15 - 0,21 %  
Insolubles dans l'eau ..... 0,02 - 0,05 %  
Sulfate de Calcium ..... 0,12 - 0,17 %  
Sulfate de Sodium ..... 0,09 - 0,15 %  
Sulfate de Magnésium ..... 0,89 - 0,99 %  
Teneur en eau ..... **1,1- 1.49 %**

**Propriétés physiques:**

Masse volumétrique apparente ..... 1,050 – 1,250 kg/m<sup>3</sup>  
pH ..... 1,2

**Additifs:**

Anti-agglomérant : Hexacyanoferrate de potassium : 35 mg/kg

**Conditionnements :**

En vrac par camion benne

Sacs polyéthylènes thermosoudés de 25 kg, sur palettes perdues de 1 000 kg,

Sacs polyéthylènes thermosoudés de 10 kg, sur palettes perdues de 1 000 kg,

Big-bags perdus de 1 000 kg de 500 kg et de 600 kg.

**Principales utilisations du sel de classe A classe 2:**

Salage des routes et des trottoirs

Utilisation du sel en grain, bouillie de sel,...)